

 PANDSER[®] EPDM HANDLEIDING

PANDSER®

EPDM HANDLEIDING

PANDSER IS EEN EUROPESE EPDM DAKBEDEKKING MET EEN DIKTE VAN 1,20MM.

Het verwerken van EPDM dakbedekking op een plat dak? Hier vindt u de **handleiding** voor deze klus.

KENMERKEN VAN DE EPDM

- Synthetische EPDM rubber (Ethyleen Propyleen- Dieen-Monomeer)
- 100% Uv-bestendig
- Blijvende hoge elasticiteit. Rekbaar tot 300%
- Scheur-, breuk-, krimp- en rotvrij
- Wortelwerend en ook geschikt voor groendaken (bv. sedum daken)
- Bestand tegen temperatuurschommelingen van -35 °C tot +120 °C
- Recyclebaar, milieu neutraal en duurzaam
- Minimale milieubelasting tijdens het productieproces en de verwerking
- EPDM is vrij van externe weekmakers en chloorverbindingen
- Hoge chemische bestendigheid, bestand tegen logen en zuren
- Extreem lange levensverwachting, minstens 50 jaar
- Geschikt voor alle typen platte en licht hellende daken, voor zowel bij renovatie als voor nieuwbouw
- Gemakkelijk en snel te verwerken door professionals en doe-het-zelvers

PANDSER®

EPDM HANDLEIDING

HULPSTUKKEN & ACCESSOIRES

- Pandser EPDM Prefab hoeken voor uitwendige hoeken & lichtkoepels
- Pandser EPDM dakdoorvoeren en stadsuitlopen
- Pandser EPDM Bonding contactlijm voor de verlijming van EPDM op diverse ondergronden. 200-300 gram per M² / 1,5-2,0 M² per liter
- Pandser EPDM Spraybond contactlijm voor de verlijming van EPDM op diverse ondergronden, EPDM onderling & EPDM op diverse hulpstukken. Verbruik 3M² per spuitbus / 80 M² per vat
- PANDSER EPDM Adhesive & Sealant lijmkit voor het waterdicht afwerken van diverse details en hulpstukken. Verbruik 9 mtr per koker
- Pandser EPDM Primer – voor verlijmen op zuigende ondergronden zoals beton. Verbruik 100-150 gram per M² / 7-8M² per liter
- Aluminium daktrimmen, voor een mooi en waterdichte dakrandafwerking
- Pandser Fastflash Loodvervanger

BENODIGDE EPDM GEREEDSCHAPPEN

- Aandrukrollers voor naadafwerking en verlijmen
- Schaar voor het knippen van EPDM en Fast Flash
- Markeerstift t.b.v. aftekenen op het EPDM
- Drukslang voor drukvaten Spraybond
- Spuitpistool
- Lijmrol en houders (langharige verfrullen, wel eerst testen of ze bestand zijn tegen de lijm), rolhouders. Je kan ook kleine lijmrollen gebruiken voor het aanbrengen van de primer
- Kitpistool
- Grote lijmrol voor het aanbrengen van de EPDM Bonding lijm



PANDSER®

EPDM HANDLEIDING

AANBRENGEN EPDM DAKBEDEKKING (MET VOLLEDIGE SPRAYBOND VERLIJMING OF BONDING CONTACTLIJM)

- 1) Vouw/rol de EPDM dakbedekking over het dak uit. Zorg ervoor dat de folie gelijkmatig over de rand verdeeld is. Laat de bedekking ca. 1/2 uur rusten om de spanning - door het oprollen in de fabriek ontstaan - te laten wegtrekken.
- 2) Vouw de Pandser EPDM dakbedekking over de kortste zijde tot de helft terug.
- 3) Breng op maximaal 2 meter EPDM en ondergrond lijm aan (Pandser EPDM Spraybond) en wacht tot de lijm vingerdroog is (de duur hiervan is weersafhankelijk). Schuif nu de EPDM gelijkmatig terug over de ondergrond, vermijd spanning in het membraan. Herhaal dit tot u de bij de dakrand bent. Vouw vervolgens de andere helft van de dakbedekking terug en herhaal bovenstaande handelingen.

DAKRANDAFWERKING & VERLIJMEN

Vouw de EPDM dakbedekking langs de dakranden minimaal 20 cm terug tot op het dakvlak en breng de lijm aan op zowel de dakbedekking als de ondergrond. De lijm moet worden aangebracht vanaf 20 cm op het dakvlak tot aan de bovenzijde van de dakrand. Gebruik hiervoor de Pandser EPDM Bonding Adhesive. Wacht tot de lijm vingerdroog is, dan pas kan de dakbedekking worden aangebracht. De EPDM goed aandrukken met bijvoorbeeld de EPDM aandrukroller.

BINNENHOEK

Vermijd lekken. Hoeken niet knippen maar vouwen.

- 1) Hoeken vouwen tot een puntzak
- 2) Hoeken plat op de dakrand verlijmen door middel van de Pandser EPDM Bonding Adhesive en eventueel afdichten met Pandser EPDM Adhesive & Sealant lijmkit.



INWERKEN VAN HEMELWATERAFVOEREN

Gebruik de voorgevormde hemelwaterafvoeren of stadsuitlopen. Er zijn 2 types beschikbaar: rechthoekige afvoer (stadsuitloop, 90° of 45°) of de ronde (hemelwaterafvoer / spuwer, 90° of 45°). Overzicht met diameters zie Pandser brochure

- 1) Bepaal de plaats van de afvoer en teken deze af met een Pandser EPDM krijtje.
- 2) Knip een gat kleiner dan de afvoer op de plaats waar de afvoer moet komen en steek de afvoer hier door heen. Door de rek zal het EPDM zich strak om de afvoer zetten. Zaag eventueel de afvoerpijp op de juiste lengte.