



PANDSER FILM DPC

INFORMATIONS GENERALES

Le film DPC est une membrane pare-humidité noire et robuste en PE. Elle s'utilise pour prévenir les problèmes d'humidité dans les constructions, tels que remontées capillaires et infiltrations. Le film DPC convient notamment aux parois intérieures de murs creux, raccords de châssis à la maçonnerie, fondations, sols, façades et murs.

Le film est conforme à la norme EN 14909:2012 et est étanche à l'eau. Sa structure gaufrée sur les deux faces améliore l'adhérence au support ou au mortier. Il résiste aussi aux acides des eaux souterraines ainsi qu'aux acides et alcalis des matériaux adjacents.

Visitez notre site web pour les informations techniques: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY



VARIANTES DE PRODUIT

Description	N°d'article	Code EAN
Pandser DPC 100 mm x 50 M	WKFDP500-0100	8713331244594
Pandser DPC 150 mm x 50 M	WKFDP500-0150	8713331244662
Pandser DPC 200 mm x 50 M	WKFDP500-0200	8713331244730
Pandser DPC 250 mm x 50 M	WKFDP500-0250	8713331244877
Pandser DPC 300 mm x 50 M	WKFDP500-0300	8713331244945
Pandser DPC 350 mm x 50 M	WKFDP500-0350	8713331245010
Pandser DPC 400 mm x 50 M	WKFDP500-0400	8713331245089
Pandser DPC 450 mm x 50 M	WKFDP500-0450	8713331245157
Pandser DPC 500 mm x 50 M	WKFDP500-0500	8713331245225
Pandser DPC 600 mm x 50 M	WKFDP500-0600	8713331245294
Pandser DPC 900 mm x 50 M	WKFDP500-0900	8713331245508
Pandser DPC 1000 mm x 50 M	WKFDP500-1000	8713331245577
Pandser DPC 1200 mm x 50 M	WKFDP500-1200	8713331245645

APPLICATIONS

- Sols
- Façades et murs
- Fondations
- Parois intérieures de murs creux
- Raccords de châssis à la maçonnerie
- Joints de construction horizontaux et verticaux

CARACTÉRISTIQUES

- Étanche à l'eau
- Structure gaufrée sur les deux faces
- Résistant aux acides des eaux souterraines ainsi qu'aux acides et alcalis des matériaux de construction
- Coupé sur un côté, ce qui facilite le déroulement du film
- Produit durablement à partir de matériau recyclé
- Robuste, flexible et facile à mettre en œuvre

Visitez notre site web pour les informations techniques: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Performances	Norme d'essai
Matériau	PE (polyéthylène)	
Couleur	Noir	
Épaisseur	300 microns 0,3 mm	
Poids	275 g/m2 +/- 20%	
Étancheité a l'eau après vieillissement artificiel	Conforme	EN 14909:2012
Flexibilité à basse temperature	Jusqu'à -25 °C (1)	
Réaction au feu	Classe F	
Étancheité a l'eau (méthode A)	Conforme	
Résistance aux alcalis	Conforme	
Structure gaufrée	Oui	
Résistance thermique	-25 °C a +80 °C	
Poids	275 g/m2 +/- 20%	
Recyclable	Oui, très bonne	
Fabriqué à partir de matériau recyclé	90%	
Allongement à la rupture	45-600% (2)	
Résistance a la traction	95-380 N (2)	
Résistance a la déchirure	120-380 N	
Norme harmonisée	EN 14909:2012	
DoP n°	BDR044	
Classe AVCP	AVCP 3	
Résistance aux UV	Non	

- (1) flexible a basses températures
 (2) selon l'épaisseur du film
 DPC signifie Damp Proof Course



MISE EN ŒUVRE

Appliquer le film DPC sur un support propre, plan et sec. Veiller à ce que le film soit bien raccordé et dispose d'un chevauchement suffisant au niveau des raccords et des joints, afin de conserver sa fonction de barrière contre l'humidité.

Le film peut être fixé mécaniquement. Sur des supports en bois, des agrafes inoxydables ou galvanisées peuvent par exemple être utilisées. Pour une fixation sur bois ou sur des structures porteuses, des vis inoxydables ou galvanisées avec une large rondelle ou une plaque de répartition de pression peuvent également être utilisées afin d'éviter que le film ne se déchire. Sur des supports minéraux, tels que le béton ou la maçonnerie, le film peut être fixé avec des chevilles à frapper appropriées, des chevilles avec vis ou des lattes de serrage.

Éviter les perforations inutiles dans le plan pare-eau. Fixer de préférence le film sur les bords ou aux endroits où la fixation sera recouverte ou serrée par la construction adjacente. Après la pose, vérifier que le film est bien à plat, qu'il n'est pas endommagé et que les chevauchements sont suffisants.

CONSEILS DE STOCKAGE

Stocker le film PANDSER DPC au sec, propre et protégé des intempéries, de préférence dans son emballage d'origine. Protéger les rouleaux de la lumière directe du soleil, du rayonnement UV, de l'humidité, des salissures, des objets tranchants, des sources de chaleur et des fortes charges mécaniques. Une exposition prolongée aux rayons UV peut nuire aux propriétés et à la durée de vie du film. Avant la mise en œuvre, vérifier que le film ne présente pas de dommages, de déformation ou de salissures.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE; PANDSER n'est pas responsable des dommages, fuites, problèmes d'humidité, performances réduites ou dommages consécutifs résultant d'une mise en œuvre incorrecte, d'un montage non conforme, d'un chevauchement insuffisant, d'une détérioration du film, de moyens de fixation inappropriés, d'une application incorrecte ou du non-respect des instructions de mise en œuvre applicables. L'applicateur est responsable de l'évaluation de l'adéquation du produit à l'application spécifique et de sa pose correcte dans la construction. En cas de doute concernant l'application, le support ou la méthode de fixation, il convient de demander au préalable conseil à un spécialiste du bâtiment ou au fournisseur.