



PANDSER FOLIA DPC

INFORMACJE OGÓLNE

Folia DPC to mocna, czarna folia PE do ochrony konstrukcji budowlanych przed wilgocią, w tym podciąganiem kapilarnym i przenikaniem wilgoci. Stosuje się ją m.in. przy ścianach szczelinowych, połączeniach ościeżnic z murem, fundamentach, podłogach oraz konstrukcjach fasad i ścian.

Folia spełnia wymagania normy EN 14909:2012 i jest wodoszczelna. Struktura waflowa po obu stronach poprawia przyczepność do podłoża lub zaprawy. Folia DPC jest także odporna na kwasy występujące w wodach gruntowych oraz na kwasy i alkalia z sąsiednich materiałów budowlanych.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

WARIANTY PRODUKTU

Opis	Numer artykułu	Kod EAN
Pandser DPC 100 mm x 50 M	WKFDP500-0100	8713331244594
Pandser DPC 150 mm x 50 M	WKFDP500-0150	8713331244662
Pandser DPC 200 mm x 50 M	WKFDP500-0200	8713331244730
Pandser DPC 250 mm x 50 M	WKFDP500-0250	8713331244877
Pandser DPC 300 mm x 50 M	WKFDP500-0300	8713331244945
Pandser DPC 350 mm x 50 M	WKFDP500-0350	8713331245010
Pandser DPC 400 mm x 50 M	WKFDP500-0400	8713331245089
Pandser DPC 450 mm x 50 M	WKFDP500-0450	8713331245157
Pandser DPC 500 mm x 50 M	WKFDP500-0500	8713331245225
Pandser DPC 600 mm x 50 M	WKFDP500-0600	8713331245294
Pandser DPC 900 mm x 50 M	WKFDP500-0900	8713331245508
Pandser DPC 1000 mm x 50 M	WKFDP500-1000	8713331245577
Pandser DPC 1200 mm x 50 M	WKFDP500-1200	8713331245645

ZASTOSOWANIA

- Podłogi
- Fasady i ściany
- Fundamenty
- Wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych
- Połączenia ościeżnic z murem
- Poziome i pionowe spoiny konstrukcyjne

CECHY

- Wodoszczelna
- Struktura waflowa po obu stronach
- Odporna na kwasy z wód gruntowych oraz na kwasy i alkalia z materiałów budowlanych
- Nacięta z jednej strony, co ułatwia rozwijanie folii
- Produkowana w zrównoważony sposób z materiału pochodzącego z recyklingu
- Mocna, elastyczna i łatwa w obróbce

DANE TECHNICZNE

Właściwości	Parametry	Norma badania
Material	PE (polietylen)	
Kolor	Czarny	
Grubość	300 mikronów 0,3 mm	
Masa	275 g/m ² +/- 20%	
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnia	EN 14909:2012
Odporność temperaturowa	Do -25 °C (1)	
Reakcja na ogień	Klasa F	
Wodoszczelność (met. A)	Spełnia	
Odporność na alkalia	Spełnia	
Struktura waflowa	Tak	
Zakres temperatur	-25 °C do +80 °C	
Masa	275 g/m ² +/- 20%	
Recykling	Tak, bardzo dobry	
Wykonana z materiału z recyklingu	90%	
Wydłużenie przy zerwaniu	45-600% (2)	
Wytrzymałość na rozciąganie	95-380 N (2)	
Wytrzymałość na rozdzieranie	120-380 N	
Norma zharmonizowana	EN 14909:2012	
Nr DoP	BDR044	
Klasa AVCP	AVCP 3	
Odporność na UV	Nie	

- (1) giętkość w niskich temperaturach
 (2) w zależności od grubości folii
 DPC oznacza Damp Proof Course



MONTAŻ

Folię DPC należy układać na czystym, równym i suchym podłożu. Należy zadbać o dobre przyleganie folii oraz wystarczający zakład na połączeniach i stykach, aby zachować jej funkcję przeciwwilgociową.

Folię można mocować mechanicznie. Na podłożach drewnianych można stosować np. nierdzewne lub ocynkowane zszywki. Przy mocowaniu do drewna lub konstrukcji nośnych można również stosować nierdzewne lub ocynkowane wkręty z szeroką podkładką lub płytką dociskową rozkładającą nacisk, aby zapobiec rozerwaniu folii. Na podłożach mineralnych, takich jak beton lub mur, folię można mocować odpowiednimi kołkami wbijanymi, kołkami z wkrętami lub listwami dociskowymi.

Należy unikać niepotrzebnych perforacji w płaszczyźnie wodoszczelnej. Folię najlepiej mocować przy krawędziach lub w miejscach, w których mocowanie zostanie zakryte albo dociśnięte przez przylegającą konstrukcję. Po montażu należy sprawdzić, czy folia leży płasko, nie jest uszkodzona i ma odpowiedni zakład.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

Folię PANDSER DPC należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, chronioną przed warunkami atmosferycznymi, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Rolki należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, promieniowaniem UV, wilgocią, zabrudzeniami, ostrymi przedmiotami, źródłami ciepła oraz dużymi obciążeniami mechanicznymi. Długa ekspozycja na promieniowanie UV może negatywnie wpłynąć na właściwości i trwałość folii. Przed montażem należy sprawdzić folię pod kątem uszkodzeń, odkształceń lub zabrudzeń.

ZASTRZEŻENIE; PANDSER nie ponosi odpowiedzialności za szkody, przecieki, problemy z wilgocią, obniżenie parametrów ani szkody pośrednie powstałe wskutek nieprawidłowej obróbki, niefachowego montażu, niewystarczającego zakładu, uszkodzenia folii, użycia nieodpowiednich elementów mocujących, niewłaściwego zastosowania lub nieprzestrzegania obowiązujących instrukcji montażu. Wykonawca odpowiada za ocenę przydatności produktu do konkretnego zastosowania oraz za prawidłowe ułożenie w konstrukcji. W razie wątpliwości dotyczących zastosowania, podłoża lub metody mocowania należy uprzednio zasięgnąć porady specjalisty budowlanego albo dostawcy.

Wersja: Pandser DPC 1.0 TDS - PL

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY